

## Holzgrund

Schutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insektenbefall.



### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Farblose Holzschutzimprägnierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insektenbefall. Im Außenbereich für Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Dachstühle, Zäune, Fenster und Außentüren etc. in den Gefährdungsklasse nach DIN 68800-3.

Für Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt und nicht in unmittelbarer Gewässernähe einsetzbar.

**Nicht für Anstriche im Innenbereich verwenden.**

Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

#### Eigenschaften

Lösemittelhaltig, aromatenfrei, mit bioziden Wirkstoffen, tief eindringend, gewährleistet eine stabile Verankerung der Beschichtung im Holz.

#### Farbton

Transparent

#### Dichte

Ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>

#### Bindemittelart

Alkydharz

#### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Testbenzin entaromatisiert, Additive

**Wirkstoffe:**

0,6 % Tebuconazole

0,7 % Dichlofluanid

0,05 % Permethrin

#### Produkt-Code

HSM-LV20

## Verarbeitung

### Untergrund

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken und tragfähig sein. Abgewittertes Holz, lose Holzteile und Altanstriche restlos entfernen sein. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien, glatte Flächen anschleifen. Harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen Harzgallen sind auszubrennen. Kanten abrunden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten. Imprägnierte Hölzer nach Einhaltung der Trockenzeit weiterbehandeln, spätestens jedoch nach 4 Wochen.

### Verarbeitung

ALBRECHT Holzgund auftragen durch Streichen, Kurztauchen oder Fluten. Kein Spritzen!  
Weiterer Beschichtungsaufbau mit ALBRECHT High-Solid Lasur, ALBRECHT Flächenlasur, ALBRECHT Wetterschutzfarbe oder geeigneten ALBRECHT Decklacken.

### Verbrauch

Zulässige Einbringmenge 200-250 ml/m<sup>2</sup>.

### Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

### Reinigung der Werkzeuge

Mit ALBRECHT Spezialverdünner.

### Trockenzeit

Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überstreichbar. Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit deutlich verlängern.

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

### Gebindegröße

750 ml und 5 l

### Lagerung

Gebinde stets verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

### Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in Gewässer, Boden oder Kanalisation gelangen lassen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 030202.

### VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/h):  
750g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 750g/l VOC.

## Besondere Hinweise

### Verwendung von Holzschutzmitteln

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz vor Pilz- und /oder Insektenbefall. Sie sind daher nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Nicht großflächig in Innenräumen, keinesfalls jedoch in Wohn- und Schlafräumen anwenden, darf nicht zur Behandlung in Räumen verwendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt oder verkauft werden. Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunaanlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden.

### Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Von Zündquellen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### BAuA-Nr.

Reg.-Nr. N-28972

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG  
Industriestraße 24-26  
D-55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0  
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40  
[www.lack-albrecht.de](http://www.lack-albrecht.de)  
info@lack-albrecht.de