

Fenster- und Türenlasur

Hoher Wetterschutz durch UV-Blocker



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Mittelschichtlasur speziell für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Ideal für Holzfenster, Holztüren, Fensterläden, Tore usw. Als Systemanstrich in Verbindung mit Renoviergrund zur Holzauffrischung und –aufhellung.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Lösemittelhaltig▪ Blockfest▪ Tropfgehemmt▪ Hoch wetterbeständig▪ Hoher UV-Schutz
Farbton	Farblos, Pinie, Kiefer, Eiche, Mahagoni, Palisander, Nussbaum dunkel. Weitere Farbtöne über Color Mix-System erhältlich.
Glanzgrad	Seidenglänzend
Dichte	Ca. 0,9 g/cm ³ je nach Farbton
Bindemittelart	Spezialalkydharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Alkydharz, Pigmente (nach Abtönung), Wachse, Testbenzin entaromatisiert
Produkt-Code	M-KH02
Gebindegrößen	750ml, 2,5l

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein.

Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz sowie lose Holzteile restlos entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gemäß BFS-Merkblatt bei maßhaltigen Bauteilen ca. 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 18.

Grundanstrich

Siehe Anhang.

Schlussbeschichtung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Pinsel oder Flächenstreicher in Masserrichtung auftragen. Nach Trocknung einen zweiten Anstrich auftragen.

Auftragsverfahren

Streichen.

Verbrauch

Ca. 80 ml/m² pro Beschichtung je nach Untergrundbeschaffenheit. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Verdünnung

Unverdünnt verarbeiten.

Besondere Hinweise

Holzflächen sind Wartungsflächen: Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind. 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden (z.B. Risse im Holz) überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern. Bei Nutzung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Geeignete Werkzeuge

Für die Pinselverarbeitung spezielle Acrylpinsel (Mischung aus Synthetik- u. Naturborsten) einsetzen.

Reinigen der Werkzeuge

Mit Universalverdünner.

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte Überstreichbar nach ca. 6 Std.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 5 °C.

Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl, frostfrei und trocken lagern.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e):
400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Anhang

Grundanstrich

Pos.	Untergrund	Vorbehandlung & Beschichtung
1.	Neuanstrich	<u>Grundierung:</u> 1x unverdünnt mit ALBRECHT Holzgrund (Trockenzeit ca. 12 Stunden). <u>Deckanstrich:</u> 2x farbig mit ALBRECHT Fenster- und Türenlasur (Zwischentrockenzeit ca. 6 Stunden).
2.	Althölzer auffrischen / dunkelfarbige Hölzer aufhellen	<u>Grundierung:</u> 1x unverdünnt mit ALBRECHT Renoviergrund (Trockenzeit ca. 12 Stunden). Stark saugende Untergründe bei Bedarf 2x unverdünnt nass in nass streichen. <u>Deckanstrich:</u> 2x farbig, unverdünnt mit ALBRECHT Fenster- und Türenlasur (Zwischentrockenzeit ca. 6 Stunden).
3.	Holzuntergründe mit Altanstrichen	Schlecht haftende Altanstriche bis zum tragfähigen Holzuntergrund entfernen. Die Oberfläche anschleifen und reinigen. <u>Grundierung:</u> Rohes Holz 1x mit ALBRECHT Holzgrund (Trockenzeit ca. 12 Stunden), <u>Deckanstrich:</u> 2x farbig mit ALBRECHT Fenster- und Türenlasur, unverdünnt (Zwischentrockenzeit ca. 6 Stunden).

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter +49 800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
 Industriestraße 24-26
 D-55120 Mainz
 Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
 Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de